

# NERALIT<sup>®</sup>

Suspensions Polyvinylchlorid (S-PVC)



Unipetrol  
Deutschland

ORLEN GROUP

		NERALIT <sup>®</sup> 581	NERALIT <sup>®</sup> 601	NERALIT <sup>®</sup> 652	NERALIT <sup>®</sup> 682
Eigenschaft	Einheit	Wert	Wert	Wert	Wert
K-Wert	-	58 +/-1	60 +/-1	65 +/-1	68 +/-1
Schüttgewicht	g / ml	0,600 +/- 0,030	0,590 +/- 0,030	0,540 +/- 0,030	0,560 +/- 0,030
Siebanalyse / Siebrückstand					
0,063 mm, min.	%	95	95	95	97
0,250 mm, max.	%	2	2	2	2
0,500 mm, max.	%	0	0	0,05	0
Flüchtige Stoffe, max	%	0,3	0,3	0,3	0,3
Verunreinigungen, max.	St / 15 g	3	3	3	3
Verunreinigungen > 0,250 mm, max.	St / 50 g	3	3	3	3
Fish eyes, max	St / g	-	-	5	-
Weichmacheraufnahme, min.	g / 100 g	-	-	22	-
Rest-VCM, max.	mg/kg	1	1	1	1